



氧化石墨烯水分散液制备步骤

氧化石墨烯水分散液制备步骤:

<http://pan.baidu.com/s/1b5nEdo>

超声机功率: 700W、浓度: 0.5 毫克/毫升、超声时间: 4 分钟。

Nanjing JiCang Nano Technology Co., Ltd

Add: Nanjing Road Jianning No. 241 Room 703

Zip: 210015

Tel: +86 25 58830538, 400-025-7300

Fax: +86 25 83140772

www.jcno.net